



Mastic Acrylique

DESCRIPTION

OLIVÉ ACRYLIQUE 703 est un mastic acrylique monocomposant, à base d'émulsions acryliques qui au contact de l'humidité atmosphérique forme un joint élastique.

APPLICATIONS

OLIVÉ ACRYLIQUE 703 s'utilise pour des joints d'étanchéité de faible dilatation (maximum 12.5%) tels que :

- Préfabrication lourde et légère : assemblage de panneaux.
- Calfeutrement de menuiseries (bois, PVC, métal) avec la maçonnerie.
- Reprise de fissures sur murs (béton, plâtres...)
- Tous joints de calfeutrement et finition.
- Utilisable en intérieur et extérieur.
- Tous les joints à faibles mouvements avant mise en peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques physiques avant réticulation sont les suivantes:

Aspect	Pâte thixotrope
Densité	1,54 g/cm ³
Formation de peau	20 - 45 min.
Température d'application	+5°C à +35°C

Après réticulation:

Température de service	-20°C à +80°C
------------------------	---------------

Ses caractéristiques mécaniques, mesurées sur une lame de 2 mm d'épaisseur, sont les suivantes:

Dureté Shore A	DIN 53505	20
Allongement à la rupture	DIN 53504	400 %

NORMES

OLIVÉ ACRYLIQUE 703 est titulaire du Label SNJF Plastique 1^{ère} catégorie.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

OLIVÉ ACRYLIQUE 703 est fourni en cartouche de 310 ml et sachets d'aluminium de 300 ml et 550 ml.

OLIVÉ ACRYLIQUE 703 conservé en emballage d'origine non ouvert, au frais et au sec, peut être stocké un minimum de 12 mois à une température entre 5 °C et 25 °C.

COULEURS

Blanc, gris, brun, noir.

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être propres, secs, exempts de poussières, graisses ou autres produits qui empêchent l'adhérence des mastics.

Le nettoyage des supports doit être réalisé avec des produits appropriés, suivant les recommandations des fournisseurs des supports.

Protéger de la pluie après son application, jusqu'à la prise du produit (soit les 5 premières heures).

Les joints réalisés avec **OLIVÉ ACRYLIQUE 703** peuvent être peints après son durcissement.



Av. Bertrán Güell, 78 – Apdo. nº 33
E-08850 GAVÀ (Barcelona)
Tel. (+34) 93 662 99 11 – Fax (+34) 93 662 91 50
E-Mail: mail@olivequimica.com



Nos informations techniques d'application, quelle soit verbal, écrite ou au travers d'essais sont données de toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que nous avons acquise, mais n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non-conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique du produit concerné, qui lui sera remise sur demande. Si toutefois il était à considérer une quelconque responsabilité de notre part, celle-ci se limiterait pour tous dommages et préjudices, à la valeur de la marchandise livrée par nos soins et employée par le client. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur.

OLIVÉ ACRYLIQUE 703 JMC/09-04