



Silicone Neutre

DESCRIPTION

OLIVÉ C-22c est un mastic silicone monocomposant à bas module d'élasticité et de réticulation neutre. Il vulcanise au contact de l'humidité atmosphérique et forme un caoutchouc extrêmement souple et résistant. Il n'y a pas formation de produits à forte odeur, ni corrosifs.

APPLICATIONS

OLIVÉ C-22c possède une excellente adhérence sur la plupart des supports courants de la construction: verre, béton, aluminium, PVC, etc.

Principalement recommandé pour:

- Étanchéité des joints d'étanchéité entre le béton et la menuiserie structurale.
- Calfeutrement autour de menuiserie bois, métal et PVC.
- Joints de préfabrication lourde et légère.
- Joints d'étanchéité de murs-rideaux.
- Toutes les applications où il faut un mastic sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques physiques avant réticulation sont les suivantes:

Aspect	Pâte thixotrope
Densité	1,25 g/cm ³
Formation de peau	10 -15 min.
Température d'application	+5°C à +40°C
Après réticulation:	
Température de service	-40°C à +150°C

Ses caractéristiques mécaniques sont les suivantes:

Dureté Shore A	DIN 53505	25
Module 100%	ISO 8339	0,40 MPa
Résistance à la rupture	ISO 8339	1,40 MPa
Allongement à la rupture	ISO 8339	550 %

NORMES

OLIVÉ SILICONE C-22c bénéficie du Label SNJF élastomère de 1^{ère} catégorie sans primaire sur aluminium et béton.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

OLIVÉ SILICONE C-22c est fourni en cartouches de 310 ml. Conservé en emballage d'origine non ouvert, au frais et au sec, peut être stocké pendant 12 mois à une température entre 5°C et 25°C.

COULEURS

Blanc PVC, blanc (9010), gris alu, brun, noir, bronze, ton pierre.

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être propres, secs, exempts de poussières, graisses ou autres produits qui empêchent l'adhérence des silicones.

Le nettoyage des supports doit se réaliser avec des produits appropriés, toujours suivant les recommandations des fournisseurs des supports.

Il est recommandé de procéder préalablement à un essai dans le cas de supports non habituels, afin de déterminer la nécessité d'utiliser un primaire.

Les joints réalisés avec **OLIVÉ SILICONE C-22c** ne peuvent pas être peints.



Av. Bertrán Güell, 78 – Apdo. n° 33
E-08850 GAVÀ (Barcelona)
Tel. (+34) 93 662 99 11 – Fax (+34) 93 662 91 50
E-Mail: mail@olivequimica.com



Nos informations techniques d'application, quelle soit verbal, écrite ou au travers d'essais sont données de toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que nous avons acquise, mais n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non-conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique du produit concerné, qui lui sera remise sur demande. Si toutefois il était à considérer une quelconque responsabilité de notre part, celle-ci se limiterait pour tous dommages et préjudices, à la valeur de la marchandise livrée par nos soins et employée par le client. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur.

OLIVÉ SILICONE C-22c JMC/12-06