

PU-323

Mastic/Colle Polyuréthane

DESCRIPTION

OLIVE PU-323 est un mastic/colle élastomère monocomposant à base de polyuréthane; polymérisant rapidement au contact de l'humidité atmosphérique, il se transforme en un joint souple.

APPLICATIONS

OLIVE PU-323 a une très bonne adhérence sur la plupart des matériaux en bâtiment et industrie.

OLIVE PU-323 peut être utilisé pour la réalisation de :

- Calfeutrement autour des menuiseries bois et métal.
- Joints de sols, de bassins et réservoirs.
- Collages divers en bâtiment et industrie : plinthes, carrelages, tuiles...
- Collage de parquet en application par cordons.
- Joints et collage en carrosseries industrielles, nautismes et industrie en générale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques physiques avant réticulation sont les suivantes:

Aspect	Pâte thixotropique
Densité	1,17 g/cm ³
Température d'application	+5 °C à +35 °C
Formation de peau	1 heure.
Après la réticulation:	
Tenue en température	-30 °C à +80 °C

Les caractéristiques mécaniques sont les suivantes:

Dureté Shore A	ISO 868	40-45
Module à 100%	ISO 8339	0,40 MPa
Allongement à la rupture	ISO 8339	275 %

(Après 28 jours à 20°C)

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

OLIVE PU-323 est fourni en cartouches de 310 ml.

Le cartouche ouvert doit être utilisé pendant le même jour pour éviter son durcissement.

OLIVE PU-323 conservé en emballage d'origine non ouvert, dans des endroits secs, à des températures inférieures à 25°C, peut être stocké pendant 12 mois.

COULEURS

Blanc, gris, noir.

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être propres, secs, exempts de poussières, graisses ou autres produits qui empêchent l'adhérence des mastics.

Le nettoyage des supports doit être réalisé avec des produits appropriés, toujours suivant les recommandations des fournisseurs des supports.

Les joints réalisés avec **OLIVE PU-323** peuvent se peindre après la réticulation.



Av. Bertrán Güell, 78 – Apdo. n° 33
E-08850 GAVÁ (Barcelona)
Tel. (+34) 93 662 99 11 – Fax (+34) 93 662 91 50
E-Mail: mail@olivequimica.com



www.olivequimica.com

OLIVÉ PU-323 JMC/12-06

Nos informations techniques d'application, quelle soit verbal, écrite ou au travers d'essais sont données de toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que nous avons acquise, mais n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non-conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique du produit concerné, qui lui sera remise sur demande. Si toutefois il était à considérer une quelconque responsabilité de notre part, celle-ci se limiterait pour tous dommages et préjudices, à la valeur de la marchandise livrée par nos soins et employée par le client. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur.