



Mousse de polyéthylène

DESCRIPTION

OLIVÉ E-BAND PE est une mousse polyéthylène à cellules fermées adhésive une face, étanche à l'air et à l'eau sous compression. Leur composition chimique neutre assure une parfaite compatibilité avec les mastics. Leur résistance aux ultra violet est excellente.

APPLICATIONS

OLIVÉ E-BAND PE s'utilise comme :

- Fond de joint obturateur à utiliser en miroiterie vitrerie.
- Joint de panneaux de façade et menuiseries métalliques.
- Joint en couverture, bardage.
- Joint d'isolation thermique, notamment dans l'industrie du froid.
- Joint de calfeutrement en cloison intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques sont les suivantes:

Couleur		Gris anthracite ou blanc
Adhésif		Hot melt
Densité	ISO 845	33 kg/m ³ .
Résistance à la traction longitudinale	ISO 1926	325 kPa
Résistance à la traction transversale	ISO 1926	220 kPa
Allongement longitudinal	ISO 1926	125%
Allongement transversal	ISO 1926	115%
Résistance à la compression à 50%	ISO 844	98 kPa
Rémanence à la compression	ISO 1856-B	20% (0,5h après décharge)
25%/22h à 23°C		12% (24h après décharge)
Absorption d'eau (7 jours)		< 1 Vol.-%
Température de service		-30°C à +80°C
Conditionnements		Rouleau

DIMENSIONS

OLIVÉ E-BAND PE est disponible en standard en largeur 9 et 12 mm, épaisseur 3-4-5 mm. Autre dimension disponible sur demande.

STOCKAGE

OLIVÉ E-BAND PE est conservé en emballage d'origine non ouvert, au frais et au sec, peut être stocké un minimum de 12 mois à une température entre 5 °C et 25 °C.

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être propres, secs, exempts de poussières, graisses ou autres produits qui empêchent l'adhérence de l'adhésif.

Le nettoyage des supports doit être réalisé avec des produits appropriés, suivant les recommandations des fournisseurs des supports.

Ne sortir les rouleaux de leur emballage qu'au moment de la pose.

OLIVÉ E-BAND PE JMC/12-06



France

Filiales de Grupo OLIVÉ

Acti'Centre Bat.6 – 62 rue de Cannes

F-59000 LILLE

Tel : + 33 (0)3 20 38 25 54

Fax : + 33 (0)3 20 38 29 67



Nos informations techniques d'application, quelle soit verbal, écrite ou au travers d'essais sont données de toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que nous avons acquise, mais n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique du produit concerné, qui lui sera remise sur demande. Si toutefois il était à considérer une quelconque responsabilité de notre part, celle-ci se limiterait pour tous dommages et préjudices, à la valeur de la marchandise livrée par nos soins et employée par le client. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur.

www.olivequimica.com