



Mousse Imprégnée de bitume

DESCRIPTION

OLIVÉ E-BAND BITUME est une mousse polyuréthane polyester à cellules ouvertes adhésive une face et intégralement imprégnée d'un mélange à base de bitume lui permettant d'être étanche et donnant une bonne résistance au vieillissement sous compression. Existe en rouleaux pré comprimés.

PROPRIETES

- Isolant acoustique, à 10% de compression élimine aussi les vibrations.
- Isolant thermique, à 50% de compression.
- Imperméable à l'eau, à 75% de compression (vent de 150 km/h)

APPLICATIONS

OLIVÉ E-BAND BITUME s'utilise comme :

- Etanchéité des joints à un étage.
- Pose de menuiseries en bois ou aluminium.
- Isolant thermique et acoustique.
- Panneaux de toitures.
- Pose en préfabrication lourde ou légère.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques physiques sont les suivantes:

Mousse	Polyester
Couleur	noir
Adhésif	Acrylique (70g/m ²)
Imprégnation	résine acrylique
Teneur en imprégnant	75%
Masse volumique	130 kg/m ³
Résistance à la compression suivant DIN 53577 :	
Force spécifique pour déformation à 40%	10,2 kPa.
Force spécifique pour déformation à 80%	140 kPa.
Essai de traction suivant DIN 53577 :	
Résistance à la rupture	167 kPa suivant DIN 53571
Allongement à la rupture	245%
Essai de traction après traitement thermique pendant 24H à 120°C (DIN 53508)	
Résistance à la rupture	226 kPa, variation à l'initiale +35%
Allongement à la rupture	300%, variation à l'initiale +22%.
Résistance à basses températures	-25°C, après une heure pas de rupture
Conductibilité thermique	0,051 W/mk, suivant méthode interne calculant la valeur de diffusion thermique, la densité et la température spécifique
Résistance au feu	Auto extinguable B2, suivant DIN 4102.

STOCKAGE

OLIVÉ E-BAND BITUME est conservé en emballage d'origine non ouvert, au frais et au sec, peut être stocké un minimum de 9 mois à une température entre 15 °C et 25 °C.

COULEURS

Noir.

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être propres, secs, exempts de poussières, graisses ou autres produits qui empêchent l'adhérence de l'adhésif.

Le nettoyage des supports doit être réalisé avec des produits appropriés, suivant les recommandations des fournisseurs des supports.

Ne sortir les rouleaux de leur emballage qu'au moment de la pose, en évitant d'exercer une tension sur le produit afin d'éviter l'allongement de la bande.

OLIVÉ E-BAND BITUME JMC/12-06



France

Filiales de Grupo OLIVÉ

Acti'Centre Bat.6 – 62 rue de Cannes

F-59000 LILLE

Tel : + 33 (0)3 20 38 25 54

Fax : + 33 (0)3 20 38 29 67



Nos informations techniques d'application, quelle soit verbal, écrite ou au travers d'essais sont données de toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que nous avons acquise, mais n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique du produit concerné, qui lui sera remise sur demande. Si toutefois il était à considérer une quelconque responsabilité de notre part, celle-ci se limiterait pour tous dommages et préjudices, à la valeur de la marchandise livrée par nos soins et employée par le client. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur.

www.olivequimica.com