



# OLIVÉ

## Idro-band SC

### MEMBRANE D'ÉTANCHEITE SOUS CARRELAGES

#### DESCRIPTION

**Idro-band SC** est une membrane bitume non adhésive imperméable spécialement développé pour l'imperméabilisation des sols ou murs intérieurs sur lesquels sera collé un revêtement du type carrelages, mosaïque, plancher... C'est le cas des pièces d'eau, les salles de bain, les cuisines...

**Idro-band SC** est constituée d'une couche de mélange bitumineux protégée et renforcée sur les deux faces par un tissu non tissé en Polypropylène améliorant l'adhérence des colles.

#### APPLICATIONS

**Idro-band SC** s'utilise pour :

- La protection des murs et sols intérieurs.
- Étanchéité des pièces d'eau.
- Étanchéité des salles de bains, cuisines...

#### AVANTAGES

- Imperméable.
- Mince et flexible.
- Mise en œuvre simple, rapide et sûre ; par son repère de recouvrement.
- Créé une séparation physique entre sol et revêtement amortissant les bruits.
- Absorbe les tensions et déformations.
- Compatible avec tous types d'adhésifs avec ou sans ciment.
- Résistant aux solutions alcalines.
- Bonne perméabilité à la vapeur.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base		Mélange Bitumineux
Epaisseur	EN1849-1	1 mm
Adhérence de l'adhésif	EN 12004	
Ciment classe C2E sur voile	EN 1348	>0,9 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la Rupture	EN 12311-1	long. 322,1N / trans.188,3N
Allongement à la rupture	EN 12311-1	long.17,6% / trans.67,7%
Classification d'inflammabilité	DIN 4102	B2
Réaction au feu	EN 13501-1	E
Coef. Imperméabilisation	EN 1928	≥60 Kpa
Coef. transmission vapeur d'eau	EN 12572	54Sd/m
Température d'application		+5°C à +40°C
Température de service		-20°C à +80°C

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Idro-band SC est fourni en rouleau de 1mx15m.

Idro-band SC conservé au frais et au sec, peut être stocké un minimum de 12 mois à une température entre +5 °C et +40 °C. Ne craint pas le gel.

## MISE EN OEUVRE

Idro-band SC peut être posé sur toutes les surfaces usuelles du bâtiment. Pour obtenir les meilleurs résultats suivre les indications suivantes :

La surface doit être lisse propre et exempte de toutes parties friables.

Pose sur surfaces horizontales :

- Appliquer la colle ordinaire pour carreaux en utilisant une spatule dentée.
- Dérouler la membrane sur la surface préparée, en pressant correctement et de façon homogène pour garantir une parfaite adhérence de la colle et éviter la formation de plis.
- Poser les toiles successives de la membrane en réalisant une superposition d'au moins 5 cm.

Pose sur surfaces verticales :

- Couper la longueur nécessaire de membrane.
- Appliquer la colle ordinaire pour carreaux en utilisant une spatule dentée.
- Positionner la membrane sur le point le plus haut de la surface à imperméabiliser, puis presser fortement pour empêcher la formation de plis.
- Poser les bandes successivement en réalisant une superposition d'au moins 5 cm.
- La surface est maintenant imperméabilisée. Poser le revêtement choisit en utilisant les colles et les outils habituels.

Pour une parfaite réalisation des raccords et des angles, une bande de raccord **Idro-band Rsc** est disponible et qui se colle à l'aide de la même colle.

Dans le même système, il existe une version auto-adhésive **Idro-band Sca**



Fiche technique  
Gamme : Idroband  
Produit : SC  
N° JMC 08-09  
Version Française

**OLIVÉ**  
**QUÍMICA**

France

Filiale de Grupo OLIVÉ

Acti'Centre Bat.4 & 6 – 62 rue de Cannes

F-59000 LILLE

Tel : + 33 (0)3 20 38 25 54

Fax : + 33 (0)3 20 38 29 67



Nos informations techniques d'application, quelle soit verbal, écrite ou au travers d'essais sont données de toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que nous avons acquise, mais n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique du produit concerné, qui lui sera remise sur demande. Si toutefois il était à considérer une quelconque responsabilité de notre part, celle-ci se limiterait pour tous dommages et préjudices, à la valeur de la marchandise livrée par nos soins et employée par le client. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur.