



EVERFAST DECACERAM

Décapant liquide, prêt à l'emploi, pour métaux ferreux, carrelages et céramiques

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

EVERFAST DECACERAM est un liquide acide, prêt à l'emploi, décapant le béton, la rouille et éliminant les salissures sur le matériel et les outils de chantier.

EVERFAST DECACERAM dissout les laitances de ciment sur les carrelages.

EVERFAST DECACERAM n'attaque pas le métal propre et agit de façon régulière jusqu'à élimination complète des salissures.

EVERFAST DECACERAM laisse une couche de phosphate, protégeant les surfaces traitées.

DOMAINES D'APPLICATION

EVERFAST DECACERAM traite les projections de béton, supprime les traces de laitance, les tâches de plâtre et les tâches de rouille sur :

- Le matériel de chantier,
- Les outils,
- Les toupies,
- Les carrelages tâchés par les laitances de ciment, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Mélange d'acides
<i>Consistance :</i>	Liquide
<i>Couleur :</i>	Incolore
<i>Densité :</i>	Environ 1,15
<i>Point éclair :</i>	Néant (produit ininflammable)
<i>Temps de séchage :</i>	Environ 1 heure (le séchage doit être fait à l'air et à l'abri de la pluie sans rinçage)
<i>Températures limite d'application :</i>	+ 5°C à + 35°C
<i>Limite de température de service :</i>	- 12°C à + 40°C

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.

2 - Mise en oeuvre

EVERFAST DECACERAM s'applique au pinceau ou par trempage :

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE
☎ : (33) 0/4 42 369 300 - FAX : (33) 0/4 42 369 309
www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Édition du troisième trimestre 1999.



- Au pinceau, pur ou dilué à 50 % d'eau directement sur les surfaces à traiter. Recommencer l'opération à quelques heures d'intervalle si les salissures sont importantes.
- Par trempage pur ou dilué avec 2 volumes d'eau pour 1 volume d'EVERFAST DECACERAM. Le bac contenant le mélange doit être en bois ou en plastique et tempéré par temps froid. Le fond des bacs doit être nettoyé de leur boue après plusieurs utilisations.

Le séchage doit être fait à l'air et à l'abri de la pluie sans rinçage.

3 - Application

Les produits à traiter sont immergés de 4 à 20 heures suivant l'importance.

Agiter les pièces de temps en temps.

4 - Consommation

De 3 à 4 m² au litre d'EVERFAST DECACERAM pour des souillures moyennes.

De 10 à 20 m² au litre pour des laitances minces.

5 - Finition

EVERFAST DECACERAM n'empêche pas les éléments traités d'être peints, ceux-ci doivent néanmoins attendre 48 heures avant mise en peinture.

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

EVERFAST DECACERAM ne convient pas au zinc, à l'aluminium, à l'étain et aux métaux cuivreux et aux métaux non ferreux. EVERFAST DECACERAM étant un produit acide, il est conseillé de porter des gants et des lunettes et d'avoir une bonne ventilation du lieu de travail. Employer des bacs en bois ou en plastique pour une utilisation par trempage (après plusieurs utilisations des bacs, l'efficacité baisse, il faut alors rajouter 1 volume d'EVERFAST DECACERAM et 2 volumes d'eau). Les éléments traités avec EVERFAST DECACERAM pourront être utilisés immédiatement après séchage.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : produit corrosif. N° ONU 1805, classe 8, Groupe III, C1, Etiquette 8, code 80.

Stockage et conditionnement : Un an en emballage d'origine fermé dans un endroit sec.

TEINTE

Incolore.

CONDITIONNEMENT

Fût de 250 kg.

Jerrican : 34 kg.

Bidon : 5,7 kg et 2,25 kg.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE
☎ : (33) 0/4 42 369 300 - FAX : (33) 0/4 42 369 309
www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Édition du troisième trimestre 1999.