



### LES "PLUS" PRODUIT

- S'utilise sur tous types de banches
- Application facile par pulvérisation
- Démoulage de haute qualité
- Agent de démoulage classé "Base Végétale"
- Respect de l'environnement



#### PROPRIETES

Produit de démoulage prêt à l'emploi, formulé majoritairement à partir de composants végétaux. Produit qui, pulvérisé à la surface d'une banche métallique ou en bois, assure le décoffrage de tout béton démoulé après durcissement du ciment.

357 LANKODEM VEG améliore l'aspect du parement béton.

#### DOMAINES D'APPLICATION

- Bétons banchés
- Bétons étuvés ou non
- Bétons préfabriqués

#### Revêtements associés

- Enduits
- Peintures

Respecter les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements.

#### CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide couleur jaune
- Densité : < 1
- Point éclair : 69°C
- Viscosité cinématique à 20°C :  $17,5 \pm 2,5 \text{ mm}^2/\text{s}$  (cst)
- Biodégradabilité > 60 % à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
- Conformité de la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n°85/567/CEE du 1er octobre 1985 - J.O. des Communautés Européennes L269 du 11 octobre 1985)
- Classification SYNAD : A base Végétale

Classification Synad Produits de Démoulage	
Environnement	●●●●●
Santé	●●●●●
Sécurité Feu	●●●●●
Très bon ●●●●● Très mauvais ○○○○○	

#### MODE D'EMPLOI

- Application par pulvérisation sous forme de film régulier, sans manque ni surchage. Afin d'éliminer tout excès d'huile, nous recommandons, après pulvérisation, le passage de la raclette.
- La pression du pulvérisateur doit être de 3 bars minimum.

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 5°C à + 35°C.
- Ne pas mélanger avec d'autres huiles.
- Bien nettoyer le pulvérisateur avant utilisation du 357 LANKODEM VEG.
- En cas de gel et prise en masse, dégeler et homogénéiser à nouveau avant utilisation.
- Bien vérifier la qualité de pulvérisation lorsque l'huile est appliquée à basse température.
- Porter des vêtements et des lunettes appropriés pour éviter les contacts avec l'épiderme et les yeux.
- Lors de la pulvérisation, travailler dans des locaux aérés.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

#### CONSOMMATION

- 60 m<sup>2</sup> au litre sur banches métalliques.
- 40 m<sup>2</sup> au litre sur banches en contre-plaqué.

#### CONDITIONNEMENTS

- Bidon de 20 litres.
- Fût de 215 litres.
- Container de 1000 litres.

#### CONSERVATION

24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures et des sources de chaleur.

#### GARANTIE

- R.P. fabricant.

#### DOCUMENT DE REFERENCE

- Classification SYNAD des agents de démoulage Mars 2004.

La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

**ASSISTANCE TECHNIQUE :** La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Fiche technique Janvier 2010

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex  
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

**PAREXLANKO**  
www.parexlanko.com