



### LES "PLUS" PRODUIT

- Imperméabilise les mortiers et bétons
- Limite la formation d'efflorescence et de salpêtre
- Améliore la plasticité des mortiers et bétons
- Sans chlore
- Existe en dose pour sac de 35 kg de ciment

#### PROPRIETES

Adjuvant liquide non chloré diminuant considérablement la capillarité des bétons et mortiers, et améliorant leur imperméabilisation. 322 LANKOFUGE MASSE convient aux ciments de tous types (sauf ciments alumineux).

#### DOMAINES D'APPLICATION

##### Imperméabilisation

- Mortiers de façades exposées aux pluies battantes
- Pose et jointoiment de maçonnerie
- Chapes d'arase de fondation

##### Etanchéité des ouvrages tels que :

- Bétons de fondation au-dessous de la nappe phréatique
- Bétons enterrés
- Bétons pour réservoirs et bassins, canalisations, tunnels, barrages, écluses, ponts, aires de lavage
- Cuvelage

#### CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide opalescent bleu
- Densité : 1 à + 20°C
- pH : 8,5 ± 1
- Viscosité : 0,120 poises à + 20°C
- Solubilité : totale dans l'eau

#### MODE D'EMPLOI

##### Préparation du produit

- 322 LANKOFUGE MASSE est totalement miscible dans l'eau. Pour une bonne dispersion, il est préférable d'incorporer le produit dans l'eau de gâchage.

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 5°C et + 35°C.
- Sables et agrégats propres de granulométrie étudiée.
- Mortier dosé à 500 kg de ciment minimum (ou 350 kg de ciment et 150 kg de chaux pour les mortiers bâtards).
- Béton dosé à 350 kg/m<sup>3</sup> minimum.
- Bien remuer le produit dans les emballages originaux avant l'emploi.
- Gâcher à consistance plastique
- Ne pas utiliser avec les ciments alumineux
- Ne jamais utiliser de chaux en étanchéité de bassins ou de cuvelage.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

#### CONSOMMATION

322 LANKOFUGE MASSE se dose par rapport au poids de ciment.

Plage de dosage : 1 à 2 litres pour 100 kg de ciment.

Le dosage exact sera déterminé après des essais de convenue.

#### CONDITIONNEMENTS

- Dose de 350 ml.
- Bidon de 5 litres.
- Bidon de 20 litres.
- Fût de 215 litres.

#### CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur.

#### GARANTIE

- R.P. fabricant.

#### DOCUMENT DE REFERENCE

- 322 LANKOFUGE MASSE est conforme à la norme NF EN 934-2.

La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

**ASSISTANCE TECHNIQUE :** La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation technique 2009

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex  
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

**PAREXLANKO**  
www.parexlanko.com