



# Mapegrout SV Gravier

**Micro-béton prêt à gâcher, à prise rapide et à retrait contrôlé, pour la réparation et le scellement d'éléments de voirie**



## **DOMAINE D'APPLICATION**

- Remise à niveau des regards de visite de voirie.
- Scellement des dispositifs de fermeture des chambres TELECOM, pose de trappes, boîtiers EDF/GDF.
- Scellement de mobilier urbain et de voirie : bornes, poteaux, panneaux de signalisation.
- Réparations localisées et rapides de sols en béton.

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Micro-béton mono-composant prêt à gâcher.
- Remise en service en 2 heures à 20°C et en 4 heures à 5°C (pour un trafic de type T3).
- Peut être utilisé en consistance plastique à fluide en faisant varier la quantité d'eau de gâchage.
- Couleur noire pour une meilleure intégration à la chaussée.

## **INDICATIONS IMPORTANTES**

- Respecter les précautions liées à l'utilisation des produits à base de ciment et consulter la fiche de données de sécurité.
- Ne pas ajouter de ciment ou d'adjuvants.
- Ne pas utiliser de sacs endommagés.
- Ne pas ajouter d'eau et ne pas remalaxer lorsque le produit a commencé sa prise.
- Ne pas appliquer directement sur enrobé bitumineux et sur asphalte.

## **MODE D'EMPLOI**

### **Préparation du support**

#### **Scellement d'éléments de voirie**

- Eliminer toutes les parties dégradées, peu ou non adhérentes ainsi que toute substance pouvant nuire à l'adhérence (laitance, peinture etc.).
- La réservation doit être dimensionnée pour obtenir une épaisseur de micro-béton d'au moins 3 cm en tout point.
- Saturer d'eau avant l'application et laisser ressuer.
- Le support de doit pas présenter de pellicule d'eau en surface au moment de l'application.

#### **Réparations localisées de sols en béton**

- Délimiter les zones à réparer de manière à obtenir des arêtes franches (par sciage)
- Décaisser 3 cm minimum et rendre la surface fortement rugueuse par piquage.
- Eliminer toutes les parties dégradées, peu ou non adhérentes ainsi que toute substance pouvant nuire à l'adhérence (laitance, peinture etc.).
- Saturer d'eau avant l'application et laisser ressuer.
- Le support de doit pas présenter de pellicule d'eau en surface au moment de l'application.

## Préparation de la gâchée

- Mélanger de 1,9 litres (consistance plastique) à 2,1 litres (consistance fluide) d'eau propre avec un sac de **Mapegrout SV Gravier**, de préférence mécaniquement.
- La gâchée est utilisable pendant environ 15 minutes à 23°C.

## Application du produit

- **Mapegrout SV Gravier** se met en place par gravité, sans nécessiter de vibration
- Talocher immédiatement.
- La mise en place, le réglage et la finition doivent être effectués de façon ininterrompue.
- Dans le cas d'une utilisation en chaussée, il est possible de ménager une réservation de 3 cm et de réaliser la finition avec un enrobé à froid.

## Précautions à observer durant la mise en œuvre

### Par temps froid :

- vérifier que le support n'est pas gelé et protéger le produit du gel durant les 24 heures suivant l'application.
- gâcher avec de l'eau tempérée.
- stocker les produits à l'abri du froid et de l'humidité.

### Par temps chaud et/ou fort vent :

- s'assurer que les supports à base de bitume sont suffisamment cohésifs et résistants.
- stocker **Mapegrout SV Gravier** dans un endroit frais.
- humidifier plusieurs fois le support.
- gâcher avec de l'eau froide.
- protéger de la dessiccation les surfaces à l'air libre pendant la prise et le durcissement en les maintenant humides ou en appliquant **Mapecure E** ou **Mapecure S**.

## NETTOYAGE

Le produit frais se nettoie à l'eau ; une fois durci, il s'élimine mécaniquement

## CONSOMMATION

Environ 2 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur

## CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

## STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré à l'abri de l'humidité. Après quelques mois de stockage, les temps de prise et de durcissement peuvent être allongés.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE :

**Mapegrout SV Gravier** contient du ciment qui, en contact avec d'autres fluides corporels peut produire une réaction alcaline irritante et des réactions allergiques sur des sujets prédisposés. Utiliser des gants et des lunettes de protection. La fiche des données de sécurité est disponible sur demande.

**DONNÉES TECHNIQUES** (valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif)**CARACTERISTIQUES DE LA POUDRE**

Granulométrie (diamètre maximum)	8 mm
Extrait sec	100 %
Couleur	Noir
Risque d'inflammabilité	Aucun
Classe de danger selon la norme CE 1999/45	Irritant. Avant l'utilisation, consulter le paragraphe "Instructions de sécurité pour la préparation et la mise en œuvre" et les informations reportées sur l'emballage et sur la fiche de données de sécurité.
Classification douanière	3824 50 90

**CARACTERISTIQUES DU PRODUIT GACHE** (à +23°C et 50 % d'humidité relative)

Taux de gâchage (%)	8,5 (consistance fluide)
Masse volumique de la gâchée (kg/m <sup>3</sup> )	2300 ± 100
Délai d'utilisation (minutes)	15'
Fin de prise (minutes)	≤ 45'
Remise en service pour un trafic T3 (heures)	2 heures

**CARACTERISTIQUES MECANIQUES**

Résistance à la compression (N/mm <sup>2</sup> ) (EN 196-1)	
2 heures	> 20
24 heures	> 25
28 jours	> 45
Résistance à la flexion (N/mm <sup>2</sup> ) (EN 196-1)	
2 heures	> 2
24 heures	> 3
28 jours	> 5

**N.B PRODUIT RESERVE À UN USAGE PROFESSIONNEL**

**N.B** Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné. Nous nous réservons le droit de modifier notre documentation technique. Il y a donc lieu de vérifier que le présent document correspond à notre dernière édition.

**01-2009**

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contre façon