

Nivoplan

G

Ragréage mural polyvalent
intérieur et extérieur

Epaisseur de 2 à 15 mm



DOMAINE D'APPLICATION

- Ragréage de murs intérieurs ou extérieurs sur béton et enduit de ciment
- Rattrapage de planéité de murs intérieurs ou extérieurs
- Remise à niveau de parois et fond de bassin avant pose de carrelage (*utiliser Nivoplan G adjuvanté de Planicrète Latex*)

CARACTERISTIQUES

- Prêt à gâcher
- Polyvalent
- Application simple et rapide
- Finition soignée
- Couleur gris clair

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

- Les supports doivent être propres, sains, solides et exempts de toute substance pouvant nuire à l'adhérence (laitance, peinture, huile de décoffrage,...).
- Humidifier abondamment quelques heures avant l'application (il ne doit pas subsister de film d'eau en surface au moment de l'application).

Préparation de la gâchée

- Dans un récipient contenant environ 5,5 l d'eau propre, verser un sac de 25 kg de **Nivoplan G** en agitant, de préférence avec un malaxeur électrique, jusqu'à complète homogénéité. Laisser reposer 2 à 3 minutes puis remalaxer. Le mélange est alors prêt à l'utilisation.
- **Nivoplan G** peut également être mélangé avec une pompe à mortier.

- Le délai d'utilisation de la gâchée est d'environ 2 h à 20°C.

Application

- Appliquer le mélange à la truelle, à la lisseuse ou par projection, en une ou plusieurs passes successives espacées de moins de 24 heures.
- La deuxième passe peut être appliquée dès durcissement de la première.
- L'épaisseur totale du ragréage ne doit pas excéder 10 mm en parties courantes et 15 mm pour des rebouchages localisés.
- Pour le ragréage de façades en béton ou de bassins, pour les ragréages en faible épaisseur, afin d'éviter le risque de grillage, par temps chaud et/ou sur support absorbant, les performances de **Nivoplan G** peuvent être sensiblement améliorées par un gâchage avec **Planicrète Latex**. L'utilisation d'une résine latex permet de limiter les risques de grillage et d'augmenter l'adhérence, l'imperméabilité et les résistances mécaniques de l'enduit. Gâcher également avec **Planicrète Latex** si **Nivoplan G** doit être revêtu d'un carrelage (épaisseur minimale du ragréage de 3 mm).

Finition

- Dès raidissement, la finition peut être effectuée avec une taloche éponge ou polystyrène.

Recouvrement

- Après séchage (7 jours minimum à 20° C) **Nivoplan G** peut être recouvert par des enduits minéraux décoratifs, des enduits de peinture, peintures, enduits plastiques épais, carrelage...

Précautions d'emploi

Température d'application : de +5°C à +30°C

- Par temps froid :

- Vérifier que le support n'est pas gelé et protéger le produit du gel durant les 24 heures suivant l'application
- Gâcher avec de l'eau tempérée
- Stocker les produits à l'abri du froid et de l'humidité

- Par temps chaud et/ou fort vent :

- Stocker **Nivoplan G** dans un endroit frais
- Humidifier plusieurs fois le support
- Gâcher **Nivoplan G** avec de l'eau froide
- Après application, les surfaces seront protégées pendant la prise et le durcissement. Afin d'éviter une évaporation trop rapide qui pourrait provoquer des fissures superficielles dues au retrait plastique, pulvériser régulièrement de l'eau durant les premiers jours ou appliquer un produit de cure compatible avec les revêtements prévus

CONSOMMATION

Environ 1,6 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité, à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions de la Directive 2003/53/CE.

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LA PREPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Le produit contient du ciment, qui en contact avec la sueur ou autres fluides corporels peut provoquer une réaction alcaline irritante et des réactions allergiques sur des sujets prédisposés. Il convient d'utiliser des gants et des lunettes de protection. La Fiche des Données de Sécurité est disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.

| DONNEES TECHNIQUES (Valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif) | |
|--|--|
| CARACTÉRISTIQUES DE LA POUDRE | |
| Masse volumique apparente (kg/m ³) | 1400 |
| Extrait sec | 100 % |
| CARACTÉRISTIQUES DE LA GÂCHÉE | |
| Taux de gâchage | 22 % à 24% |
| Masse volumique de la gâchée (kg/m ³) | 1900 à 2200 |
| pH | Environ 12 |
| Classe de danger selon la Directive CE 1999/45 | Irritant. Avant l'utilisation, consulter le paragraphe "Instructions de sécurité pour la préparation et la mise en œuvre" et les informations reportées sur l'emballage et sur la fiche de données de sécurité. |
| Délai d'utilisation | 2 à 3 heures |
| Température d'application | + 5°C à + 30°C |
| Epaisseur d'application (mm) | de 2 à 15 |
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES (SELON EN 196-1) | |
| Résistance à la compression à 28 jours (N/mm ²) | 20 |
| Résistance à la flexion à 28 jours (N/mm ²) | 5 |
| Classification douanière | 3823/5090/0 |

N.B PRODUIT RESERVE À UN USAGE PROFESSIONNEL

N.B Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné. Nous nous réservons le droit de modifier notre documentation technique. Il y a donc lieu de vérifier que le présent document correspond à notre dernière édition.

01-2009

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapel, est illicite et constitue une contre-œuvre.