



LES + PRODUIT

- ▶ Traitement anti-abrasion des sols en béton
- ▶ Non générateur de poussière
- ▶ Insensible aux huiles

CONSUMMATION

- ▶ 4 à 6 kg/m²

CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 25 kg

CONSERVATION

- ▶ 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

242

LANKOFLOOR POWDRE



DESCRIPTION

- Mélange de granulats minéraux spécialement calibrés, de ciment et d'additifs formant une couche résistante à l'abrasion.
- Il est destiné à durcir la surface des sols en béton.

DOMAINES D'APPLICATION

- 242 LANKOFLOOR POWDRE est destiné à la réalisation de sols :
 - industriels soumis à du trafic et des chocs
 - de halls de stockage
 - de locaux polyvalents
 - d'industries légères

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : gris
- Dureté Mohs : 7
- Résistance à l'abrasion Taber : 2 gr/1 000 tours
- Densité produit durci : 2,3
- Compression à 28 jours sur mortier reconstitué : 70 MPa
- Flexion : 8 MPa

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION DU PRODUIT

- Par épandage manuel ou mécanique sur béton frais en 2 ou 3 passes.
- Surfaçage mécanique à l'aide d'un matériel adapté (hélicoptère).

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2017

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
- Curer les surfaces traitées avec 742 LANKOCURING.
- N'est pas destiné à la réalisation de revêtements antitaches.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.