



LES + PRODUIT

- ▶ Limite les risques de fissuration
- ▶ Protège le mortier ou le béton frais de la dessiccation
- ▶ Limite les phénomènes de faïençage et de retrait

CONSOMMATION

- ▶ Dose normale d'utilisation : 0,185 litre/m²
- ▶ Dose maximale : 0,28 litre/m² soit 3,6 à 5,4 m²/litre

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ Norme NF P18-370

CONDITIONNEMENT

- ▶ Bidon de 20 litres

CONSERVATION

- ▶ **24 mois**
à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2017

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

742 LANKOCURING



DESCRIPTION

- Produit de protection formant un film continu à la surface du mortier ou du béton frais.
- Ce film retarde l'évaporation de l'eau de gâchage en cas de fort soleil ou vent, favorisant l'hydratation du liant, y compris en surface.

DOMAINES D'APPLICATION

- **742 LANKOCURING** s'utilise :
 - Dans tous les cas où les conditions climatiques (soleil, vent) favorisent une évaporation trop rapide de l'eau de gâchage.
 - Dans le cas d'ouvrages présentant un rapport surface/volume élevé.
 - Dans le cas où l'on veut limiter les phénomènes de fissuration et de retrait soit :
 - revêtements de routes, autoroutes, ponts, berges, canaux, pistes d'aviation
 - protection des dalles de béton, terrasses, chapes
 - protection des réservoirs (hors eau potable), tunnels, galeries, voûtes.

CARACTÉRISTIQUES

- **Prêt à l'emploi**
- **Aspect** : liquide
- **Couleur** : jaune paille
- **Densité** : 0,84 ± 0,02
- **Point éclair** : > 40°C

MISE EN ŒUVRE

- **742 LANKOCURING** doit être appliqué pur par pulvérisation dès que la surface du mortier ou du béton vire au mat.
- Avant l'application, s'assurer que le film d'eau dû au ressuage ait complètement disparu.
- Après séchage et dans le cas où un revêtement ultérieur doit être appliqué, il convient d'éliminer **742 LANKOCURING** par un brossage vigoureux ou un léger ponçage.
- Soumis aux intempéries ou à une action abrasive, le film du produit s'élimine dans le temps.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **742 LANKOCURING** est un produit en phase solvant : il doit donc être utilisé dans des lieux convenablement aérés.
- Avant l'application, s'assurer que le film d'eau dû au ressuage ait complètement disparu.
- En milieu clos, il convient d'assurer une ventilation.
- Port indispensable des EPI.
- Ne pas utiliser en présence d'une flamme.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.