



CERMIMUR FINISH G

ENDUIT DE RAGRÉAGE MURAL EN POUDRE (1-10 MM)



DESCRIPTION

CERMIMUR FINISH G est un mélange à base de liants hydrauliques spéciaux, des charges très pures, parfaitement calibrées et d'adjuvants spécifiques. CERMIMUR FINISH G est un enduit de ragréage gris clair prêt à gâcher avec la texture d'une pâte pour les rattrapages de planimétrie, le débouillage et le lissage des murs et des plafonds en béton.

DOMAINES D'UTILISATION

- Extérieur ou intérieur
- Béton de granulats légers
- Béton armé
- Béton banché
- Béton préfabriqué
- Enduit traditionnel

Revêtements associés :

- Revêtements céramiques collés sur ragréage d'épaisseur minimale 3 mm en intérieur uniquement
- Peinture non saponifiable
- Enduit de parement plastique
- Enduits minéraux décoratifs

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le support à traiter doit être propre et sain. Eliminer tout ancien revêtement, enduit à la chaux, peinture acrylique, laitance, mousse, ou autre produit contaminant susceptible de compromettre l'adhérence du CERMIMUR FINISH G.

Avant application du produit sur le support, on veillera à ce que celui-ci soit parfaitement propre, sans parties friables, non gras, exempt d'huile, de graisse, mousse ou autre salissure qui nuisent à un bon accrochage du CERMIMUR FINISH G.

Les méthodes pour y parvenir peuvent être bouchardage, fraisage, piquage, nettoyage haute pression ou toute autre méthode suffisamment efficace pour atteindre une valeur d'adhérence supérieure à 1,0 MPa en moyenne.

Les coutures de bandes et nids de gravier liés à la ségrégation d'épaisseur supérieure à 4 mm feront l'objet d'une préparation préalable.

Ainsi préparé, le support sera humidifié avant application.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

On gâchera 15 KG de CERMIMUR FINISH G avec 5,2 à 5,6 l de l'eau potable.

Verser progressivement la poudre dans l'eau potable (5,2 l) et mélanger avec un malaxeur à faible vitesse de rotation (400-600 tours/min) jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans grumeaux. Laisser reposer 5 – 10 min. Mélanger à nouveau en ajoutant, si nécessaire, une petite quantité d'eau (0,4 l). Ne pas dépasser la quantité d'eau maximale.

MISE EN OEUVRE

La mise en œuvre s'effectue à l'aide d'une lisseuse (inox) – le surfacage est réalisé au minimum en deux passes : la première pour égaliser le support, la seconde pour la finition. Le délai minimum avant recouvrement est de 7 jours. S'assurer que le taux d'humidité résiduel est compatible avec le revêtement associé. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou pouvant descendre à moins de 5°C dans les 24 heures. Par temps chaud, ou vent fort, protéger la couche appliquée avec un géotextile humidifié. Par temps de pluie protéger l'ouvrage afin de ne pas délayer le produit avant sa prise. Ne pas utiliser sur support ruisselant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le matériel doit être nettoyé immédiatement à l'eau claire. Le produit durci devra être retiré mécaniquement.

CONDITIONNEMENT

CERMIMUR FINISH G
Sac de 15 KG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Unité	Valeur
Température d'utilisation	°C	5-35
Densité humide	KG/dm ³	1,33
Épaisseur	mm	1-10
Adhérence 28 jours	MPa	1,0
Résistance à la compression 28 jours	MPa	10,0

CONSOMMATION

- 1 kg.m².mm.

STOCKAGE

Peut être stocké 12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert.

PRÉCAUTIONS

- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.quickfds.fr ou simple demande auprès de CERMIX France.
- Porter des gants et des lunettes de protection
- Utiliser un masque anti poussière
- Rincer immédiatement en cas de projection
- Consulter un médecin en cas d'inhalation prolongée
- En cas d'ingestion, boire de l'eau et consulter un médecin

Avis important :

Alors que toutes les précautions raisonnables sont prises dans la compilation des données techniques sur les produits de la société, toutes les recommandations ou suggestions concernant l'utilisation de ces produits sont faites sans garantie, car les conditions d'utilisation sont sans contrôle de la société. Il est de la responsabilité du client de faire en sorte que chaque produit est approprié pour le but pour lequel il a l'intention de l'utiliser et que les conditions réelles d'utilisation sont appropriés. Cette édition remplace toutes les éditions précédentes