

## RAGRÉAGES

**RAGRESOL**

GRANDS CHANTIERS : P3

RAGRÉAGE AUTOLISSANT

- Pour l'égalisation et le lissage des supports
- Épaisseur d'emploi 3 à 10 mm
- Sous tous revêtements céramiques et autres
- Pompable



Sac de 25 kg.

Conservation : 1 an dans l'emballage fermé et à l'abri de l'humidité.

Identification : Chaque sac présente un code de fabrication facilement identifiable.



Enduit de sol  
Flooring mortier  
CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED



GRIS CLAIR

**CONSOMMATION**

1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.

**LE PLUS**

Très bonne aptitude à l'autolissage jusque 15 min.

**LE CONSEIL**

Travailler à une température comprise entre 5° et 30° C. Eviter les courants d'air.

**COMPOSITION**

Liants hydrauliques, charges minérales, résines synthétiques et adjuvants spéciaux.

**CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE**

- Durée pratique d'utilisation (DPU)..... 20 min
- Temps d'autolissage..... 15 min
- Délai d'attente avant circulation piétonne ..... 2 à 4 h
- Délai de recouvrement
  - carrelage..... 24 h
  - parquet ..... 72 h
  - moquette ..... 24 h
  - revêtement plastique ..... 24 h



Contrôle du support




Température de mise en œuvre



Temps autolissage 15 min



Temps de vie en auge 20 min



P2 : 1 à 10 mm  
P3 : 3 à 10 mm



5,25 à 5,5 L

**DOMAINES D'EMPLOI****SOLS INTÉRIEURS**

- **En neuf :**  
Dalle béton, chape au mortier de ciment, béton surfacé, plancher chauffant à eau chaude... Conforme au CPT enduit de sol intérieur. Travaux neufs.
- **En rénovation :**  
Etude préalable et préparation du support selon le CPT enduit de sol intérieur rénovation.  
Ancien revêtement céramique avec primaire CERMIGRIP

(hors certification).

**TOUS LOCAUX P2-P3 :**

- Locaux P2 : Appartements, Pavillons....
  - Locaux P3 : Bureaux, Lycées, Hôpitaux, Aéroports....
- Sont exclus : les PRE, les locaux et sols humides en permanence et les sols extérieurs.

**ÉPAISSEUR D'EMPLOI** en une seule passe :

- Locaux à trafics modérés (P2) : 1 à 10 mm
- Locaux à trafics intensifs (P3) : 3 à 10 mm

## REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Revêtement textile ou plastique
- Tous revêtements céramiques
- Parquets

## MISE EN ŒUVRE

Sur support sec, sain, propre, dépolvé, appliquer une couche du primaire CERMIFILM.

### GÂCHAGE

Mélanger 25 kg de poudre avec 5,25 à 5,5 litres d'eau environ à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente (500 trs/min maxi).

### APPLICATION

Étaler le produit en une seule passe à l'aide d'une lisseuse en inox par de larges mouvements de va-et-vient.



Application d'une couche du primaire CERMIFILM



(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).