

PRIMAIRE SYSTÈME CARBONE

MAPEWRAP PRIMER 1

Primaire d'adhérence époxy pour les systèmes MapeWrap C



- 0,25 à 0,3 kg/m²
- Kit bi-composant 2 kg
- Gâchage bi composant : 3 Volumes A pour 1 Volume B

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPEWRAP1K002	Transparent	Kit 2 kg	180 360 kg

RÉSINE ÉPOXY POUR SYSTÈME CARBONE

MAPEWRAP 12

Résine époxy thixotrope destinés au ragréages des surfaces en béton avant l'application MapeWrap C



CE

- 1,5 à 1,6 kg/m²/mm
- Kit bi-composant 6 kg
- Gâchage bi composant : 3 Volumes A pour 1 Volume B

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPEWRAP12K06	Gris	Kit 6 kg	96 576 kg

MAPEWRAP 31

Résine époxy bi-composant destiné à l'imprégnation par marouflage des systèmes MapeWrap C



CE

- 1 à 1,5 kg/m²/mm
- Kit bi-composant 5 kg
- Gâchage bi composant : 4 Volumes A pour 1 Volume B

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPEWRAP31K05	Jaune	Kit 5 kg	60 300 kg

MAPEWRAP 21

Résine époxy bi-composant superfluide destiné à l'imprégnation des mèches MapeWrap C fiocco



CE

- 0,15 à 1,5 kg/m²/mm
- Kit bi-composant 5 kg
- Gâchage bi composant : 4 Volumes A pour 1 Volume B

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPEWRAP21K05	Jaune	Kit 5 kg	60 300 kg

ADESILEX PG1

Adhésif époxy bi-composant thixotropes pour collage des systèmes carboplate



CE

- 1 à 2 mm
- 1,65 à 1,75 kg/m²/mm
- Kit bi-composant de 2 et 6 kg
- Rapport bi-composant : 3 Volumes A pour 1 Volume B

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPADESPG1K06	Gris	Kit 6 kg	96 576 kg