

# 151 MORTIER UNIVERSEL



## LES + PRODUIT

- ▶ Travaux courants de maçonnerie
- ▶ Montage des parpaings et briques
- ▶ Prêt à gâcher
- ▶ Conforme à la norme EN 998-2

## DOSAGE EN EAU

- ▶ 3,25 à 3,5 litres par sac de 25 kg

## CONSUMMATION

- ▶ 1,9 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur environ

## DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ Dosage en liant conforme au DTU 20.1
- ▶ Conforme à la norme EN 998-2

## CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 25 kg

## CONSERVATION

- ▶ **12 mois**  
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

## GARANTIE

- ▶ R.C. fabricant



## DESCRIPTION

- Mortier prêt à gâcher, constitué de liant hydraulique et de granulats calibrés.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Montage de parpaings et de briques (conforme au DTU 20.1)
- Scelllements courants
- Joints de pierres et de briques
- Travaux courants de maçonnerie

## CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : poudre
- **Couleur** : gris
- **Granulométrie** : 0 - 4 mm
- **D.P.U.** : 2 h à 20°C
- **pH pâte** : 13
- **Densité produit durci** : 1,9
- **Dosage liant** : 350 kg/m<sup>3</sup>
- **Temps de prise** <sup>(1)</sup>

Température	+ 20°C
Début de prise	5 h
Fin de prise	6 h 30

- **Résistances mécaniques (MPa)** <sup>(2)</sup>

Échéances	7 jours	28 jours
Flexion	2,5	4
Compression	9	14

## MISE EN ŒUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Supports sains, dépolissés et humidifiés préalablement.

### PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger manuellement ou mécaniquement de préférence 1 sac de **151 MORTIER UNIVERSEL** avec 3,25 à 3,5 litres d'eau propre jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.

### APPLICATION DU PRODUIT

- Le produit s'applique manuellement à la truelle.
- La surface peut être lissée ou talochée.

**ASSISTANCE TECHNIQUE** : ParexGroup SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

**0 826 08 68 78** Service 0,15 €/min + prix appel

## DOCUMENTATION TECHNIQUE - Septembre 2022

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com).

**PAREXGROUP SAS** 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

**PAREXLANKO**

(1) Valeurs de laboratoire données à titre indicatif. (2) Essais réalisés sur éprouvettes 4 x 4 x 16, conservées à 20°C. Valeurs de Laboratoire données à titre indicatif.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation consulter la fiche de données de sécurité
- Porter des gants imperméables conformes à la norme EN ISO 374-2 (voir paragraphe 8 de la FDS), des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants.
- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
- Ne pas utiliser sur support gelé ou si le gel est à craindre dans les 24 h.
- Éviter un séchage trop rapide en protégeant la surface exposée au soleil et en l'humidifiant si nécessaire.
- Ne jamais utiliser sur un support à base de plâtre.